

## **F R A M A T   S . R . O .**

---

# **P o d k l a d n í   n á t ě r - a k r y l**

## **- akrylátový podkladní penetrační nátěr**

Zvyšuje soudržnost povrchových úprav s podkladem, zpevňuje podklad a snižuje jeho nasákavost,

### **Použití :**

K úpravě podkladu před aplikací akrylátových pastovitých omítek a akrylátových fasádních barev.

### **Složení :**

Vodou ředitelná disperze na bázi polymerů.

### **Spotřeba :**

Spotřeba penetrace v naředěném stavu je dle druhu pokladu 0,15 kg/m<sup>2</sup>.

### **Balení :**

Výrobek je balen ve 5 kg , 10kg a 20 kg PE obalech.

### **Skladování :**

V uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C je skladovatelnost 6 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem!!!!

### **Podklad :**

Podklad musí být suchý, pevný, rovný, bez prachu a nesoudržných částí. Vhodnými podklady jsou vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky , beton, sádrokartonové desky a vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů. Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní vrstvě pečlivě vyrovnat. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů.

### **Podmínky pro zpracování a aplikace:**

Výrobek je nutno naředit vodou a to v poměru 1 díl disperze a 3 díly vody. Před zpracováním se penetrační nátěr řádně promíchá a následně se nanáší válečkem nebo štětcem. Poté se nechá plně zaschnout.

### **Čištění :**

Okna, dveře apod. je nutné chránit překrytím a případně znečištěná místa okamžitě očistit dokud nezaschnou. Nádoby a nářadí po použití ihned očistit vodou!!

### **Upozornění :**

Aplikaci nelze provádět za deště, větru a na plochy, které jsou vystaveny přímému slunečnímu záření. Dodatečné přidávání pojiva, kameniva a jiných přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 5°C nepoužívat. Případné specifické technické problémy s Vámi rádi zkonzultujeme.

### **Kvalita :**

Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratořích. Prokazování shody je zajištěno CSI, a.s. Zlín, AO č. 212.